


QDB	<h1>RACOLOR 33</h1>		Fiche technique
			919033
	Établi le: -	Version: 04	
	Modifié le: 16.06.16 par SR	Remplace la version: 03 du 26.11.09	
Validé le: 16.06.16 par SR	Page: 1 sur 1		

Description du produit

RACOLOR 33 est une peinture de dispersion diluable à l'eau prête à l'emploi, avec un film de protection actif. **RACOLOR 33** est enregistré auprès de l'OFSP sous le numéro CHZB1807 pour les types de produits 07 et 10.

DOMAINES D'APPLICATION

Convient pour le scellement et comme couche de protection de murs et plafonds avec liants au ciment, comme p.ex. dans les fromageries, boulangeries, caves de fermentation, installations d'affinage de fruits, entrepôts alimentaires etc.

PROPRIÉTÉS DU PRODUIT

- mise en œuvre aisée
- surface mate
- peut être appliqué sur fond humide
- film de protection actif pour le produit et la maçonnerie

TEINTES

Teinte standard: RAL 9010

COMPOSITION

RACOLOR 33 est une dispersion acrylique pigmentée, sans solvants, avec un film de protection actif.

RÉSISTANCE CHIMIQUE

voir liste des compatibilités chimiques. Les produits chimiques spécifiques au client peuvent être testés par notre laboratoire technique. **RACOLOR 33** résiste à la saponification par des alcalis. Les produits désinfectants oxydants peuvent provoquer un jaunissement. Le film durcit est perméable à la vapeur d'eau.

RÉSISTANCE THERMIQUE

RACOLOR 33, sans autre contrainte chimique ou mécanique simultanée, convient pour les températures suivantes.

Contrainte permanente: + 40°C

Contrainte de courte durée (max. 3 jours): + 50°C, chaleur sèche

CONSOMMATION

Selon le fond 0.6 - 0.8 kg/m²

NETTOYAGE

RACOLOR 33 ne convient pas pour le nettoyage avec un nettoyeur haute pression. Les endroits sales doivent être nettoyés avec un chiffon humide.

TENEUR EN BIOCIDES

4,5-dichloro-2-octyl-2H-isothiazol-3-one: 0.099 g / 100 g

Butylcarbamate d'iodopropynyle (IPBC): 0.048 g / 100 g

Utiliser les biocides avec précaution! Avant l'usage, lire attentivement l'étiquette et l'information sur le produit!

MENTIONS LÉGALES

Le contenu du présent document a été rédigé avec le plus grand soin, basé sur notre longue expérience. Les valeurs mentionnées sont données à titre indicatif et peuvent varier. Toutes les valeurs ont été déterminées après 7 jours, à 23°C.